

●
JIS

●
フォルダー及びガイド

JIS S 5506 : 2014

(FBA/JSA)

●
平成 26 年 7 月 22 日 改正

日本工業標準調査会 審議

(日本規格協会 発行)

●
著作権者により印刷での複製、転載等は禁止されています。

6.2 ガイドに使用する材料

ガイドに使用する材料は、使用上支障のある裂け、孔、汚れ、折れ目などなく、ガイドの取扱いに耐え得るもので、原紙を用いる場合は、6.3 で試験したとき表 5 に適合しなければならない。

表 5—ガイドに使用する原紙

項目	坪量 g/m ²	引張強さ N		こわさ mN·m		表面強さ N	
		縦	横	縦	横	表	裏
規格値	270 以上	210 以上	160 以上	15.7 以上	7.4 以上	5A ^{a)}	5A ^{a)}

注^{a)} 表面強さの規格値にある (5A) は、試験に用いるワックスの番号であり、番号が大きいくほど接着性が増加する。

6.3 フォルダー及びガイドに使用する試験方法

フォルダー及びガイドに使用する原紙の試験方法及び判定基準は、表 6 による。

表 6—フォルダー及びガイドに使用する原紙の試験方法

試験項目	試験方法
坪量	JIS P 8124
耐折強さ	JIS P 8115
引裂強さ	JIS P 8116
引張強さ	JIS P 8113
こわさ	JIS P 8125
表面強さ	附属書 A による。